

油性ブチルコーク
EA930AE-18

労働安全衛生法GHS表示対象外

- 広範な下地材料によく付着します
- 表面に皮膜を形成した後も、内部は数年間固まらず軟化性を保つ
- 肉やせが少ない
- 弾性シーリング材に比べ、経済的です
- 建築用コーキング材

<仕様>

- 油性系
- 内容量…330ml
- サイズ…φ50×305mm
- 内部不硬化タイプ
- 気密性に優れています
- カラー…グレー
- 標準施工量…5mm×5mm目地 11~13m
- **塗装不可**

<用途>

- 屋根・壁面の雨漏れと気密対策に
- スレートの合わせ目、モルタル目地のひびなどに
- スレート釘・かさ釘まわりの目地
- コンクリート壁・窓枠まわりの目地
- 金属屋根の折り曲げ部のシール



※本品は皮膜形成型のコーキング材(非弾性型)ですので、表面皮膜形成後も
内部は数年間固まりません
※本品の表面への塗装は避けてください。塗料が変色する場合があります

<使用方法>

- ① 充填する箇所の油、ホコリ、サビなどの汚れを取り除き、よく乾燥させてください
 - ② カートリッジのノズルを目地幅よりやや小さめに切断します。ノズル口からドライバなどを差し込み、内側のアルミ防湿膜を破り、大きく広げて下さい
 - ③ カートリッジガンにセットし、目地底にノズルを当て、すみずみまで充填してください
 - ④ 充填後、すみやかにヘラで表面を平滑に仕上げてください
 - ⑤ 施工後、3~7日で表面に皮膜を形成します
- ※不要部分に付着した場合は、すみやかに布や塗料うすめ液で拭き取ってください