

EA934KB - 1、 - 2 超速乾セメント

品番	カラー
EA934KB-1	ホワイト
EA934KB-2	グレー

内容量 1kg
重量荷の固定
(手軽に使い、速乾性は抜群)

超速スピードで固まり、重量荷を強力固定します。
衝撃に強く、鉄を腐食する心配もありません。

施工面積の目安

本品1袋で 50cm × 50cm (2mm厚) ご使用できます

<用途>

重量荷(手すり・冷暖房機・機械など)固定に
セメント階段や土台のカド、床、プール槽などの補修に
門柱金具などの取り付けに

<特長>

水で練るだけですぐ使えます
約15分以内に固まり、約60分後には施工部分に荷重をかけることができます
(温度20℃・湿度60%)

<使用上の注意>

ご使用前に本品が目的用途に適合しているかどうかよく確かめて下さい
他の商品(セメント、砂、石膏等)と混合して使用しないで下さい
速乾性の為、1度に大量の使用はしないで下さい
水と混合した本品はすぐ使用して下さい
一度練り合わせた本品に再び水や本品を加えることは絶対に止めて下さい
一度開封した本品は空気中の水分と反応し劣化しますので速やかに使用して下さい。
施工の際5℃以下での気象条件では本品は本来の性能を発揮しないので
使用しないで下さい
気温によって硬化時間が若干異なります
飼育用池には使用しないで下さい
湿気を避けて保存して下さい

<使用法>

補修部分や施工部分の汚れを取って下さい
施工部分に十分な打水をして下さい(気温の高い時や、下地の乾燥している
場合、下地の吸水が激しい場合)
本品5に対し水2の割合で、水の上から本品を混ぜて下さい
(混合目安:本品500gに対し水200ml)
約3分~10分で固まり始めます(外気温によって異なります)
混合後素早く施工して下さい
物体の取り付けやタボなどをつける時は、穴を大きくし本品をつめ、物体を
押し込んで固定し、表面を滑らかにします
硬化後表面に粉がふくことがあります但し本来の性能には問題はありません

<安全にご使用いただく為のご注意>

幼児、児童の手の届かない所に保存して下さい
ご使用の際には、必ずゴム手袋をご使用下さい
本品は粉末ですので、使用時には飛散に注意して下さい
皮膚や衣服についた場合は、直ちに水で洗い落として下さい
万一飲み込んだ時は、吐かせる等の処置を取り、また目に入った場合は、直ちに
水で洗い流し、速やかに医師の診察を受けて下さい
取り扱い後は、手洗い及びうがいを充分に行ってください