

EA310A - 2 , - 5 銀・錫・半田

特 徴

- ・鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。
- ・標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高い。
- ・アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。
- ・フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付け後、温水で洗浄を行って下さい。

合金組成 Sn(錫)96.5% / Ag(銀)3.5%

溶融温度 固相線 221

液相線 228

比 重 7.4

長さ(目安): EA310A-2...約8.6m

EA310A-5...約21.5m